



Tabla 4
Cargas de ensayo

Diámetro Nominal (DN)	Serie normal		Serie reforzada	
	Carga de fisuración (kN/m)	Carga de rotura (kN/m)	Carga de fisuración (kN/m)	Carga de rotura (kN/m)
800	16	24	32	48
1000	20	30	40	60
1200	24	36	48	72
1500	30	45	60	90
1800	36	54	72	108

Los módulos base se considerarán sin necesidad de ensayo de la misma serie resistente que los módulos de recrecido, cuando se demuestre que están fabricados con el mismo hormigón, cumplan las disposiciones relativas al armado, y su espesor mínimo sea igual o superior al de estas.

